

## Persinstructie Dimix DTF transfers

Bij deze ontvangt u de persinstructies voor het persen van van de Dimix Transfer-Jet en Powder-Fix DTF transfers.

### Persinstellingen

- 130 graden, 12 seconden voor polyester
- 135 graden, 12 seconden voor o.a. katoen en katoen/polyester 50/50
- druk van 4 bar / medium druk
- Coldpeel: 3 seconden napersen indien gewenst
- Hotpeel: 3 seconden napersen wordt sterk geadviseerd

### Wasbestendigheid

- 40-60°C wasbaar voor minstens 40 wasbeurten
- Binnenste buiten wassen
- Niet strijken en niet in de droger

Meer informatie: [www.dimix.com/transferjet](http://www.dimix.com/transferjet)  
Demo boeken: [showroom@dimix.com](mailto:showroom@dimix.com)